

Rapporto di prova n. **20RP02636** del **17/09/2020**


Cliente: **GEOPLAST SPA, VIA DEI MARTIRI DELLA LIBERTA' N.6/8, 35010 GRANTORTO (PD)**
 Luogo campionamento: **CLIENTE**
 Data ricevimento: **14/09/2020**
 Campionamento effettuato da: **CLIENTE**
 Prelevato/consegnato da: **CLIENTE**
 Data prova: **16/09/2020**

Campione	Contrassegno	Descrizione campione
20DM18391/1	A_1	Elemento modulare Smartmodulo con cappa di 4 cm in cls classe C32/40, distanziatori da 1cm e rete in acciaio di classe B450C Ø6mm@100mm
20DM18391/2	A_2	Elemento modulare Smartmodulo con cappa di 4 cm in cls classe C32/40, distanziatori da 1cm e rete in acciaio di classe B450C Ø6mm@100mm
20DM18391/3	A_3	Elemento modulare Smartmodulo con cappa di 4 cm in cls classe C32/40, distanziatori da 1cm e rete in acciaio di classe B450C Ø6mm@200mm

PROVA DI CARICO MASSIMO CONCENTRATO SU PUNZONE DI DIAMETRO 300mm FINO A ROTTURA DEL PRODOTTO

Descrizione del campione

I campioni da sottoporre a prova sono stati assemblati dal cliente e portati in laboratorio già pronti per la prova.



Descrizione di prova

Le prove di resistenza al carico massimo concentrato sono state effettuate applicando il carico su di un punzone di diametro di 300mm.

Il carico viene concentrato nel centro della faccia superiore del provino.

Il carico viene incrementato fino al raggiungimento del valore massimo, utilizzando un martinetto idraulico azionato da una pompa elettrica manuale. Lo spostamento verticale è stato rilevato con un trasduttore di spostamento.

Strumentazione utilizzata

- Trasduttore di spostamento tipo LTD 200 AEP precisione 0.001 mm corsa 200 mm;
- Cella di carico tipo 100t AEP carico nominale 300 kN;
- Martinetto idraulico (ENERPAC RAR308 DA 30ton) azionato manualmente da una pompa elettrica.
- Centralina di acquisizione Real Time Controller RTC 9001 P STD

Il Direttore
 Ing. Manuel Cazzola

Rapporto di prova n. 20RP02636 del 17/09/2020

Risultati

Nella seguente tabella sono riportati i valori ottenuti dalle prove di carico statico. Viene riportato in figura il grafico forza spostamento delle prove eseguite sui campioni.

Campione N°	Dimensioni nominali l x w [cm]	Carico di collasso		Tipo di rottura del campione [-]
		forza [kN]	spostamento [mm]	
20DM18391/1	121x121	70,296	63,06	Rottura per punzonamento
20DM18391/2	121x121	89,688	17,05	Rottura per punzonamento
20DM18391/3	121x121	89,435	22,27	Rottura per punzonamento




Grafico forza-spostamento delle prove eseguite.

Il Direttore
Ing. Manuel Cazzola

Rapporto di prova n. **20RP02636** del **17/09/2020**

Documentazione fotografica allegata

Campione A_1



Campione A_2



Campione A_3



Il Direttore
Ing. Manuel Cazzola